

FICHE TECHNIQUE

No article: 14071	POLYFLEX® PES-166-NT-GU s'étalant dégazant ré-actif rapide Tribo/Corona satiné			
Version: 2				
Produit:	Poudre basse température pour usage extérieur à base de résines polyester. Donne des surfaces brillantes et soyeuses avec un bon nivellement et une bonne résistance à la lumière et aux intempéries. Le produit présente de très bonnes propriétés dégazantes. Se stabilise contre la surchauffe et la décoloration dans les fours à gaz directs.			
Domaines d'application:	Armoires électriques, parois antibruit, meubles de jardin, outils de jardinage, climatiseurs et Ventilatoren, portes et portails et bien d'autres choses encore.			
Couleurs	Presque toutes les couleurs, avec peu de restrictions			
Surface:	Lisse			
Brillance:	Visuel soyeux 60 – 80 unités de brillance (60°)			
Propriétés de la poudre:	Distribution de la poudre (HELOS H1708)	29 µm: 40 – 47 % 122 µm: 99 – 100 %		
	Densité	1.4 – 1.8 g/cm ³ selon la teinte ; sur demande peut aussi être indiquée pour chaque couleur		
Consommation:	g/m ²	= densité (g/cm ³) x épaisseur du film (µm)		
Épaisseur du film:	Recommandation	70 – 90 selon la couleur		
	Maximum	120 µm		
Application:	L'application peut se faire avec toutes les installations de peinture en poudre courantes. Afin d'éviter les défauts de surface et de ne pas dégrader les propriétés, nous recommandons de ne pas mélanger ce type de peinture en poudre avec d'autres peintures en poudre.			
Emballage:	<ul style="list-style-type: none"> - 20/25 kg carton - 500 kg Octobox - 450/500 kg Big Bag D'autres variantes de conditionnement sont possibles sur demande.			
Conditionnement:	Cuisson recommandée:	10 min. à 160°C température de l'objet		
		Température de l'objet	Temps d'arrêt min.	Temps d'arrêt max.
		200°C	4 min	8 min
		190°C	5 min	10 min
		180°C	6 min	12 min
		170°C	8 min	15 min
		160°C	10 min	20 min
Support:	Essentiellement de l'acier galvanisé à chaud et de l'aluminium prétraité en conséquence. Il est également possible d'appliquer des revêtements sur une couche de fond KTL ou de peinture en poudre. Le support à revêtir doit être exempt d'huile, de graisse et de produits d'oxydation. Sous l'effet de la corrosion, nous recommandons le traitement préalable suivant :			
	Aluminium	Prétraitement chimique humide approprié ou balayage.		
	Acier	Un prétraitement chimique humide approprié		
Propriétés physiques:	Testées sur: 1); Tôle d'aluminium 0.8 mm AlMg1 H14 chromatisée Épaisseur de couche: 70 – 90 µm			

Test de quadrillage (DIN ISO 2409)	1) GT 0
Essai de pliage (DIN ISO 1519)	1) ≤ 6 mm
Essai aux chocs (ASTM D 2794)	1) avant ≥ 2.5 Nm (~22 Inchpound) 1) reverse ≥ 2.5 Nm (~22 Inchpound)
Essai d'emboutissage (DIN ISO 1520)	1) ≥ 5 mm
Mesure de dureté Buchholz	≥ 90
Resistance:	Tested on: Tôle d'aluminium 0.8 mm AlMg1 H14 chromatée
Eau de condensation test (DIN ISO 6270)	1000 h pas de formation de bulles Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm
Essai au brouillard salin (DIN ISO 9227)	1000 h pas de formation de bulles Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm
Approbation des matériaux:	-
Retouches:	Pour les retouches (des crochets de convoyeurs) le kit de réparation art. no 10006124 est disponible.
Post-traitement des éléments revêtus:	Pour l'impression, le collage, l'étiquetage, la lamination de films, le revêtement et d'autres opérations de finition, des essais préalables sont recommandés. Pour les emballages, employer des matériaux non-plastifiants. Éviter l'eau de condensation.
Storage:	Conditions: Dans les emballages originaux, stocker au frais et au sec. Température maximum 25 °C. Pas d'exposition directe au soleil. Durée de stockage: 18 mois à partir de la date de production dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Recommandations de sécurité:	Limite inférieure d'explosivité: Veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Des informations complémentaires se trouvent sur la fiche de sécurité et les brochures CEPE „Sécurité de la peinture en poudre“ et „Résultats de l'étude toxicologiques des peintures en poudre thermodurcissables“.
Remarques:	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il nous est impossible de toutes les présenter en détail. En cas de doute, nos techniciens sont à votre disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche technique est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente confirmera la validité des informations données.
Date de sortie:	2/21/24