



# AQUAMILA

## Peinture plafond

Fiche 1696f / version 09 / 04.2023

**Produit** Peinture mate isolante diluable à l'eau, à faible tension, pour murs et plafonds, ayant une fonction isolante contre la nicotine, la suie, les taches de rouille et d'eau.

**Etiquette environnementale et Minergie** **Etiquette environnementale: Classe C**  
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.  
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous [stiftungfarbe.org](http://stiftungfarbe.org)

**Domaine d'application** A l'intérieur comme peinture mate sur plâtre, enduit blanc, ribage à la chaux, dispersion, peinture mate, enduit à dispersion, béton, etc.

**Attention:** Laver préalablement les anciennes peintures à la colle. Ne convient pas pour l'application directe sur béton frais, enduit chaux-ciment frais et sur enduit blanc dans les locaux humides.

### Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résine alkyde spéciale séchant à l'air
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Environ 150 – 200 g/m <sup>2</sup> par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Eau
Masse volumique	Environ 1,6 kg/l
Teneur en corps solides	Environ 66%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	1,8%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
Consistance	Légèrement thixotrope
DIN EN 13300	Résistance au nettoyage humide, classe 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant), classe 2/7.5 m <sup>2</sup> /l
Degré de brillance	Mat profond
<b>Forme de livraison</b>	
Teinte/teintage	Blanc, tons pastel sur demande
Conditionnement	Bidon plastique de 20 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

### Mise en œuvre

#### Remarque importante **Une dilution trop forte réduit l'effet isolant.**

**Support** Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Laver préalablement les anciennes peintures à la colle et Blancfix. Nettoyer au préalable les supports fortement encrassés avec CLEANFORCE nettoyant universel.

Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.

En cas de corrections, réparations ou retouches sur la surface, même si le matériau de revêtement d'origine est utilisé, il est inévitable que les points de réparation se remarquent (BFS 25).

En raison d'alcalinité très différente, d'un pouvoir absorbant inégal ou de supports de différents types, etc., la formation de taches, respectivement des différences de couleur dans le revêtement peuvent se produire.

**Couche de fond** En cas des supports fortement souillés, appliquer une couche préalable avec AQUA JSOLIT Plus, AQUA ISOBLOCxtrem et la finition par une seule couche d'AQUAMILA pour obtenir un bon résultat.

**Mode d'application** Au pinceau, au rouleau et au pistolet (y compris pistolet Airless). Pour des surfaces lisses (par exemple enduits blancs), utiliser absolument un rouleau en laine de mouton, longueur de poil env. 18 mm ou rouleau spécial H2627.

**Dilution** Pistolet: avec max. 5 – 10% d'eau  
Rouleau: 1<sup>ière</sup> couche avec 5 – 10% d'eau  
2<sup>ème</sup> couche avec 0 – 5% d'eau

**Séchage**

- En règle générale recouvrable après 8 – 12 heures
- Dépend de l'humidité de l'air, la température de l'objet et l'épaisseur de la couche

**Remarques particulières** Après usage, nettoyer l'outillage avec de l'eau, autrement avec du diluant universel 5119.

### Données de sécurité

**Mesures de précaution** Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

**Recyclage KABE** Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Elimination** Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.