

Enduit rapide Ahrweitex

Extérieur et intérieur

Application universelle sur le bois et le métal

Description générale

Type de matériau :	Enduit synthétique de retouches à séchage rapide
Domaine d'application :	Pour le talochage de petites traces et fissures, le bouchage des pores du bois neuf et la réparation de rayures sur du métal portant un apprêt de bonne qualité. Pour les traces particulièrement profondes, utiliser l'enduit fin bi-composants PE de Jansen.
Caractéristiques du produit :	Séchage rapide, bon pouvoir d'égalisation et bonne élasticité. L'enduit à séchage rapide Ahrweitex peut être appliqué en plusieurs couches successives à intervalles courts. Après le séchage, il est facile à poncer. L'enduit à séchage rapide Ahrweitex se distingue par sa teinte blanche. Epaisseur maximale de couche humide 1 000 µ.
Coloris :	Blanc
Taille de l'emballage :	Tube de 125 g et 250 g, boîte de 800 g

Caractéristiques techniques

Base de liant :	Combinaison de matières synthétiques
Base de pigments :	Dioxyde de titane et charges
Densité :	Env. 2,310 g/cm
Température de mise en œuvre :	Support et air ambiant supérieurs à + 5 °C.
Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) Application consécutive de peintures aqueuses et à base de résines synthétiques après 3 - 4 heures (en fonction de l'épaisseur de la couche). Dans le cas de peintures cellulosiques, composites et en aérosol, il convient d'attendre le durcissement complet de l'enduit (env. 12 heures, en fonction de l'épaisseur de la couche).

- Prétraitement du support :** Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire).
Nettoyer les éléments en fer neufs avant l'application de l'enduit et les doter d'un apprêt anticorrosion Jansen. L'apprêt doit avoir entièrement durci avant l'application de l'enduit.
L'enduit à prise rapide Ahrweitex peut être appliqué directement sur le bois brut.
Dans le cas de peintures anciennes de bonne qualité, un ponçage est suffisant avant l'application de l'enduit.
- Application :** Dans les zones plus profondes, appliquer 2 - 3 couches.
En raison de la dilatation et de la contraction du bois, les applications d'enduit sur du bois à l'extérieur peuvent se décoller partiellement. Voir à ce sujet la fiche technique 18 du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens matériels, Francfort.
- Nettoyage des outils :** Avec un diluant pour vernis cellulosiques :
- Stockage :** Au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.
- Valeur de COV :** Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques ont été établies selon l'état actuel de la technique. Aucune garantie générale de notre part ne doit être déduite des conseils donnés dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur les méthodes d'application et de traitement et sur les différentes qualités des bases qui exigent une mise au point particulière du mode de travail conformément aux différents aspects. Les recommandations ne dispensent pas les clients de vérifier eux-mêmes l'efficacité des produits du fournisseur pour l'application prévue sous leur propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures » dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 s'appliquent. Avec l'édition de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes de ce produit perdent leur validité.

N° TVA : DE147923895

P.A. Jansen GmbH et Cie, KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstrasse 22 · D-53474 Ahrweiler ·
Tél. +49 2641 3897-0 · Télécopie +49 2641 3897-28