

BUGOFLEX®

Fond pénétrant aux solvants incolore

Fiche 1137 f / version 06 / 05.2023

Produit **BUGOFLEX fond pénétrant aux solvants incolore** est un fond de qualité supérieure. Il se distingue par un remarquable pouvoir de pénétration. Consolidation des supports crayeux ou fortement absorbants sans perturbation de la perméabilité à la vapeur d'eau. BUGOFLEX fond pénétrant aux solvants incolore résiste à la saponification et constitue de plus une excellente base adhérente pour l'application ultérieure d'une peinture.

Domaine d'application Pour l'intérieur et l'extérieur. Régulation et réduction du comportement absorbant des support minéraux tels que béton, fibrociment, crépis de chaux-ciment, enduits au plâtre et anciennes peintures minérales et à la chaux soigneusement nettoyées. Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires pour l'application sur d'anciennes peintures à dispersion délavées par les intempéries. **Remarque:** ne pas appliquer sur des enduits synthétiques et des panneaux isolants en mousse polystyrène munis d'une enduction; d'une manière générale, éviter tout contact avec des matières sensibles aux solvants; il est absolument nécessaire de procéder à des essais préliminaires. Pour traiter des supports critiques, nous recommandons d'utiliser AQUAFIX Hydropor fond pénétrant.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Acrylate-copolymère
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Env. 80 – 120 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Succédané de térébenthine
Masse volumique	Env. 0,84 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 18%
Teneur en solvants (COV-CH)	75,5%, soumis à la taxe COV
(COV-EU)	Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 750 g/l (2007)/750 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 750 g/l (COV)

Forme de livraison

Teinte/teintage	Incolore
Conditionnement	Bidon plastique de 10 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage bien fermé; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé.

Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Au pinceau et au rouleau et au pistolet (y compris pistolet Airless).

Dilution **BUGOFLEX fond pénétrant aux solvants incolore doit être intégralement absorbé par le support et sécher sans former de film brillant en surface!** Avec un support faiblement absorbant, diluer avec 10 – 30% de succédané de térébenthine en fonction du pouvoir absorbant du support. Ne pas mettre en œuvre par une température du support inférieure à +5°C.

Séchage Recouvrable au plus tôt après 15 heures.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Contient des solvants inflammables! Tenir à l'écart du feu ouvert ou des objets incandescents, veiller à une bonne aération des locaux.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.