

# CALIMATT Peinture pour l'habitat Intérieur

Fiche 928 f / version 11 / 11.2020



**Produit** Peinture mate à faible tension pour murs et plafonds avec un pouvoir couvrant exceptionnel. Un liant spécial confère à la peinture ses caractéristiques extraordinaires.

- Séchage complet sans reprise, matité intégralement conservée
- Pouvoir de pénétration très élevé
- Elasticité permanente
- Isolation aisée des taches de nicotine, d'eau et de rouille
- Solution économique grâce à un rendement élevé

## Etiquette environnementale et Minergie

### Etiquette environnementale: Classe G

Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous [stiftungfarbe.org](http://stiftungfarbe.org)

## Domaine d'application

Peinture pour l'intérieur, application sur pratiquement tous les supports usuels et anciennes peintures. Convient spécialement pour travaux de rénovation lorsqu'il faut isoler d'anciens supports salis avec la nicotine. **Attention:** ne pas appliquer CALIMATT sur JSOLIT fond isolant, (risque de formation de fissures). Ne pas appliquer CALIMATT sur supports alcalins, (risque de saponification).

La technologie du CALIMATT se caractérise par un faible jaunissement ainsi qu'un dégagement d'odeur typique qui s'estompe avec le temps. Dans les zones à faible luminosité ou sensibles, il est préférable d'utiliser AQUAMILA Peinture plafond.

## Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Huile chaulée
Pigment de base	Dioxyde de titane rutilé
Consommation	160 g/m <sup>2</sup> par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Diluant 3321 inodore ou white spirit (pour tous les types d'applications)
Masse volumique	1,61 kg/l ± 0,05
Teneur en corps solides	77% ± 2% (valeur moyenne)
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	30,2%, soumis à la taxe COV EU : Ce produit ne remplit pas la valeur limite selon EG 42/2004 et ne doit pas être utilisé pour des applications spécifiques.
Consistance	Légèrement thixotrope
DIN EN 13300	Résistance à l'abrasion humide classe 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant) classe 2/6,3 m <sup>2</sup> /l
Degré de brillance	Mat
<b>Forme de livraison</b>	
Teinte/teintage	Blanc, NCS S0500-N, RAL 9010. Teintage possible avec des pâtes universelles de teintage jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidon métallique de 20 kg net
Stockage	Au moins 24 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel ; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

**Mise en œuvre**

**Support** Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Lessiver ou poncer les anciennes peintures à l'huile et vernis.

**Mode d'application** Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)

**Séchage** Manipulable après: 1 - 2 heures  
Recouvrable après: 12 heures à 2h30 max)  
Durcissement après: 3 – 4 semaines

**Remarques particulières** Après usage, nettoyer l'outillage avec un nettoyeur pour pinceaux ou avec du white spirit.

**Données de sécurité**

**Mesures de précaution** Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Contient des solvants inflammables. Tenir à l'écart du feu ouvert et des objets incandescents. Veiller à une bonne aération des locaux.

**Recyclage KABE** Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Elimination** Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.