

# HYDROVERN® Color

## Extérieur & intérieur

Fiche 2706 / Version 13 / 04.2024

### Descriptif général

Produit	HYDROVERN® Color est une peinture de finition 1K diluable à l'eau. Elle a été développée pour le revêtement de portes, d'étagères, d'encadrement de fenêtres et autres éléments similaires à l'intérieur. HYDROVERN® se caractérise par son séchage rapide et une très bonne résistance aux chocs.		
	Ce produit est disponible en degré de brillance soyeux et mat également et sur le système de teintage automatique KABEmix.		
Liant	Copolymère de polyuréthane acrylique		
Pigmentation	Pigments organiques et inorganiques		
Domaine d'application	Aménagement intérieur général, matériaux de bois		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Séchage rapide</li> <li>– Très bonne résistance au blocage</li> <li>– Bonne résistance aux rayures et aux chocs</li> <li>– Très bonne absorption du brouillard de pulvérisation</li> </ul>		
Degré de brillance	satiné (Art. 13880), soyeux (Art. 14289), mat (Art. 14730)		
Teintes	RAL, NCS S, selon soumission de données		
Conditionnement	1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg		
Stockage	Protéger du gel. Conserver au frais et au sec dans l'emballage bien fermé. Voir l'étiquette pour la date d'expiration.		
<b>Mise en oeuvre</b>			
Dilution	En cas de besoin, on peut corriger légèrement la viscosité pour le giclage de 1 - 5% avec de l'eau.		
Mode d'application	Giclage à air comprimé	Buse: 1,8 - 2,5	Pression de pulvérisation: 2,5 - 3,0 bar
	Giclage à l'airmix	Appareil	Wagner Leopard 35:1
		Pression matériel	90 - 120 bar
		Pression pistolet	2,0 - 3.0 bar
		Buses	11
		Angle de giclage	20, 40
		Viscosité	Non dilué
Séchage	Hors poussière	env. 20 min	Hors adhérence env. 60 min
	Recouvrable	env. 3 h	Hors blocage env. 12 h
			Touchable env. 3 h
			Chargeable env. 3 jours
Séchage forcé	Évacuation d'air	env. 30 min	
	Séchage	env. 60 min à 60°C	
Épaisseur de la couche sèche	30 - 60 µm		
Consommation	Théorique	150 g/m <sup>2</sup> pour un film sec de 40 µm	
	Pratique	210 g/m <sup>2</sup>	
Directive UE 2004/42/EU	COV Valeur limite Cat. A / d 2010:	130 g/l	
	Ce produit contient au maximum:	60 g/l	

Température de mise en oeuvre	Ne pas mettre en oeuvre en dessous de +10°C; pour éviter la formation d'eau de condensation durant l'application, il faut que la température de surface soit au moins de 3°C au-dessus du point de rosée.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement à l'eau après usage. Les résidus séchés s'enlèvent avec le diluant universel 5119 (article 10516).

### Système recommandé

Support	Panneaux MDF bruts, panneaux MDF avec film d'apprêt, panneaux de particules avec film d'apprêt. En raison des différentes qualités, nous recommandons un test préalable.	
Traitement préliminaire	Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, d'huile et de poussière. Enlever la poussière de ponçage.	
Couches de fond	- HYDROVERN® Woodprimer Weiss - SOLOCRYL Spritzgrund OF	- SOLOCRYL Spritzgrund

### Caractéristique technique

Densité	Env. 1.00– 1.30 g/cm <sup>3</sup>	
Teneur en corps solides	Env. 40 - 45% poids	env. 35 - 40% volume

### Données de sécurité

Mesures de précaution	Observer les mises en garde figurant sur les étiquettes des emballages et les directives sur nos fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité de la SUVA.
Élimination	Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le catalogue Européen des déchets (CED).
Recyclage KABE	Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
Généralités	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.