



MURO fond rapide

Couche de fond adhérente pour l'intérieur

Fiche 2376f / version 03 / 04.2023

Produit MURO fond rapide adhérent pour l'intérieur est une couche de fond adhérente spécialement conçue pour les travaux de rénovation. Les propriétés exceptionnelles de MURO fond rapide adhérent pour l'intérieur sont les suivantes:

- Adhérence exceptionnelle sur presque tous les supports dans le bâtiment
- Bonnes propriétés de séchage
- Excellentes propriétés de mise en œuvre
- Bonnes qualités de remplissage et de ponçabilité

Etiquette environnementale et Minergie

Etiquette environnementale : Classe F

Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

A l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment tels, anciennes couches de peinture, bois, métal et sur beaucoup de plastiques (faire des essais préalables; Ne convient pas sur des supports en zinc et dans des locaux humides.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résines alkyde spéciales
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile ainsi que pigments de couleurs inorganiques et organiques
Consommation	Env. 130 – 160 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Au pinceau/rouleau: (prêt à l'emploi) peut être dilué avec de l'essence de térébenthine. Au pistolet: diluant pour vernis synthétique 501
Densité	1,66 kg/l
Teneur en corps solides	82,3%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	17,6% (blanc) non dilué, soumis à la taxe COV Valeur limite selon EG 42/2004 (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l VOC.
Consistance	Légèrement thixotrope (prêt à l'emploi)
Degré de brillance	Mat
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Blanc et RAL 9010. Peut être teinté avec des pâtes de teintage universelles jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidons métalliques de 7.5 kg net EUROmix à 1 kg ou 7.5 kg net (dans les teintes standard NCS S0300, NCS S0500-N), RAL 9010 et RAL 9016
Stockage	Au moins 18 mois en emballage original bien fermé. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé.

Observer les fiches techniques de l'ASEPP/GTK et les directives de l'ASEPP/BFS. Utiles sont aussi les différentes positions de la Check-list KABE et les documentations techniques individuelles ou contacter directement nos conseillers techniques. Les fiches techniques et les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau, au pistolet (y compris Airless)

Séchage Hors poussière: 45 minutes à 20°C
Au toucher: 2 heures à 20°C
Ponçable: 8 heures à 20°C
Recouvrable: après 8 heures

Dépend de l'épaisseur de la couche et de la température (valeurs valables pour une température de 20°C).

Remarques particulières Après l'usage nettoyer immédiatement l'outillage avec de l'essence de térébenthine, produit nettoyant pour pinceaux ou solvant nitro.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes, sur les fiches de sécurité et de recyclage des produits (au besoin les demander). Contient des solvants inflammables, ne pas exposer aux flammes ou à des objets incandescents, veillez à bien aérer les pièces! Le produit séché sous forme finement divisée (par exemple sur chiffons, filtres de cabines de pulvérisation) est sujet à l'inflammation spontanée.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.