

# REORAPID

## Aussen & Innen

Merkblatt 944 / Version 13 / 05.2023

### Allgemeine Beschreibung

Produkt	REORAPID ist ein kunststoffverstärkter Kunstharzlack mit guter Licht- und Wetterbeständigkeit. Er wurde für die Lackierung von Bau- und Landmaschinen entwickelt und zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung und gute Verarbeitung aus.
Bindemittel	Alkydharz / Polymerisatharz
Pigmente	Organische und anorganische Pigmente
Einsatz	Baumaschinen, Landmaschinen, Schlossereien, Industrielackierwerke
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>– Universell einsetzbar</li><li>– Gute Licht- und Wetterbeständigkeit</li><li>– Einfachste Verarbeitung</li><li>– Hohe Oberflächenhärte</li><li>– Schnelle Trocknung</li></ul>
Glanzgrad	Glanz (Art. 14565), Seidenglanz (Art. 14566), Seidenmatt (Art. 14567)
Farbtöne	RAL, NCS S, nach Vorlage
Gebinde	1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Lagerung	Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum auf den Etiketten beachten.

### Verarbeitungshinweise

Verdünnung	10 – 30% KH Verdünner 501 (Art. 10514) oder Universalverdünner 5119 (Art. 10516). Für ESTA Applikation ist unbedingt ESTA-Verdünner 3610 (Art. 13610) zu verwenden. Die Verwendung eines fremden Verdünners kann zu Störungen und Qualitätseinbussen führen.
Applikation	Hochdruck (Fließ- oder Saugbecher, Drucktank, Pneumatische Pumpe), ESTA tauglich (Definition: siehe Fachinfo 3338 Applikationsarten)
Lufttrocknung	Staubtrocken ca. 45 min klebfrei ca. 5 h griffest ca. 6 h Überlackierbar ca. 16 h belastbar ca. 3 Tage
Forcierte Trocknung	Ablüften ca. 45 min Trocknen ca. 60 min bei 60°C (bei höherer Temperatur Vergilbungsgefahr)
Trockenschichtdicke	30 – 60 µm
Verbrauch	Theoretisch 100 g/m <sup>2</sup> Praktisch 150 g/m <sup>2</sup>
EU-Richtlinie 2004/42/EG	Das Produkt erfüllt den VOC-Grenzwert der RL2004/42/EG nicht und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5°C; um Schwitzwasserbildung während der Beschichtung zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Gerätereinigung Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner 5119 (Art. 10516).

Besondere Hinweise Bezüglich Korrosionsschutz ist die DIN EN ISO 12944 zwingend zu beachten.

### Aufbauempfehlung

Untergrund Stahl, Aluminium, Zink (immer grundiert)

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Schweisstellen müssen gut gereinigt und Zunder entfernt werden. Sehr gut entfetten, schleifen, strahlen Sa 2½ nach ISO 8501-1, sweepen, phosphatieren, chromatieren.

Grundierungen  
– ECOVERN Primer  
– REAKTIONSGRUND  
– SYNTOPRIMER

### Technische Angaben

Dichte Ca. 1.00 – 1.20 g/cm<sup>3</sup>

Festkörper Ca. 60 – 62% Gewicht ca. 44 – 47% Volumen

Flammpunkt REORAPID > 21°C

### Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten. Enthält brennbare Lösungsmittel und muss von Zündquellen ferngehalten werden. Getrocknetes Produkt in feinverteilter Form (z.B. auf Putzlappen und Filtermatten von Spritzkabinen) neigt zur Selbstentzündung.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog (EAK), zu beachten.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Allgemeines Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.